

TEKNİK SERVİS RAPORU

DEXODECAM VE BOYA KİMYA SAN.TİC.A.Ş.

Sikaflex® 256 ile yapışma testi

Proje Numarası:

00201-TR-00001-KBa

Test maliyeti:

500 EUR

Talep Eden:

Halil Kabadayıoğlu

Müşteri Dağıtım Listesi:

Necati Yaşar

Sika Dağıtım Listesi:

Halil Kabadayıoğlu

SİKA YAPI KİMYASALLARI A.Ş.

Endüstri Teknik Servis

Teknik Servis Müdürü

Koray Barutoglu



Teknik Servis Teknisyeni

Koray Ozder



KONU

Sikaflex®-256 ile Serigrafili cam yüzeylerde alternatif yüzey hazırlıklarıyla yapışma testi

ÖZET

Tüm yüzeylerde başarılı yapışmalar elde edilmiştir başarılıdır

Detay ve sonuçlar için tablo ve görsellere bakınız.

UYARILAR

Sonuçlar yalnızca test edilen kalite için geçerlidir.

Herhangi bir değişiklik yapışma kaybına neden olabilir.

Yüzeylerin açıklaması yeterli değildir. Sabit/tekrarlanabilir yüzey kalitesi gereklidir.

Yüzey ön işlemi her zaman ilk adım olarak yüzey temizliğini (ilgili Ürün Bilgi Sayfasındaki/PDS "Uygulama Yöntemi" paragrafına bakınız) uygulanmasını içerir.

Önemli: Bu test raporunu okuyan kişi, bu testin sonuçlarının gerçek kullanım/uygulama durumuna uygulanmasını bağımsız olarak değerlendirmelidir.

TEKNİK SERVİS RAPORU

00201-TR-00001-KBa

09.09.2025

DEXODECAM VE BOYA KİMYA SAN.TİC.A.Ş.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş. / Endüstri Hedef Pazarı
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Alsancak
Sokak No:5 Orhanlı Tuzla - 34956 İstanbul Türkiye
www.sika.com.tr

BUILDING TRUST



TEST METODU

CQP 033-1 – Soyma testi

CQP 034-1 – Soyma testi için test koşulları

CQP 034-2 – Soyma testi için hata modelleri

CLEANER/AKTİVATÖR

Sika® Aktivator-100

BATCH NO

3009523755

PRIMER

Sika® Primer-206 G+P

BATCH NO

3009635840

YAPIŞTIRICI

Sikaflex®-256

BATCH NO

3009035263

YÜZEY

Serigrafili Cam

Serigrafili Cam

DETAY

24 Mat 24 Glass Temper Sıcaklığı 650°C -720°C

22 Mat 22 Glass Temper Sıcaklığı 560°C -620°C

TEKNİK SERVİS RAPORU

00201-TR-00001-KBa

09.09.2025

DEXODECAM VE BOYA KİMYA SAN.TİC.A.Ş.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş. / Endüstri Hedef Pazarı

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Alsancak

Sokak No:5 Orhanlı Tuzla - 34956 İstanbul Türkiye

www.sika.com.tr

BUILDING TRUST



Test metodu

CQP 033-1 - Soyma testi

Yüzey

Serigrafili Cam/ Dexode 24000 Parlak

Yüzey İşlem 1	Yüzey İşlem 2	t [dakika]	Yüzey İşlem 3	t [dakika]	Yapıştırıcı	Sonuçlar				
						B	C	F	G	L
	Sika® Aktivator-100	10			Sikaflex® -256	1	1	1	1	1
	Sika® Aktivator-100	10	Sika® Primer-206 G+P	15	Sikaflex® -256	1	1	1	1	1

**TEKNİK SERVİS RAPORU**

00201-TR-00001-KBa

09.09.2025

DEXODECAM VE BOYA KİMYA SAN.TİC.A.Ş.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş. / Endüstri Hedef Pazarı
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Alsancak
Sokak No:5 Orhanlı Tuzla - 34956 İstanbul Türkiye
www.sika.com.tr

BUILDING TRUST

Test metodu

CQP 033-1 - Soyma testi

Yüzey

Serigrafili Cam/ Dexode 24000 Yarı Mat

Yüzey İşlem 1	Yüzey İşlem 2	t [dakika]	Yüzey İşlem 3	t [dakika]	Yapıştırıcı	Sonuçlar				
						B	C	F	G	L
	Sika® Aktivator-100	10			Sikaflex® -256	1	1	1	1	1
	Sika® Aktivator-100	10	Sika® Primer-206 G+P	15	Sikaflex® -256	1	1	1	1	1

**TEKNİK SERVİS RAPORU**

00201-TR-00001-KBa

09.09.2025

DEXODECAM VE BOYA KİMYA SAN.TİC.A.Ş.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş. / Endüstri Hedef Pazarı
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Alsancak
Sokak No:5 Orhanlı Tuzla - 34956 İstanbul Türkiye
www.sika.com.tr

BUILDING TRUST

Kullanılan Kısaltmalar

Kısaltmalar	Koşullar
A	1d KLR
B	7d KLR
C	7d WL 23°C + 2h KLR
D	7d 40°C/95%rh. + 2h KLR
E	7d 70°C + 2h KLR
F	1d 80°C
G	2h KLR
H	3d -30°C + 2h KLR
I	7d 80°C + 2h KLR
J	3d 80°C
K	2h KLR
L	7d CP + 2h KLR
M	7d CP + 1d -30°C + 2h KLR
N	10 döngü VDA + 2h KLR
O	20 döngü VDA + 2h KLR
P	7d WL 55°C + 2h KLR
Q	7d 35°C/90%rh + 2h KLR
R	7d WL 40°C + 2h KLR
S	7d 100°C + 2h KLR
T	7d 55°C/98%rh + 2h KLR
U	1000h 85°C/85%rh + 2h KLR
V	10 döngü (20h 85°C/85%rh + 4h -40°C) + 2h KLR
W	7d 40°C + 2h KLR

KLR	ISO 554'r göre, 23°C/%50 b.n. koşullarında. Ayrıca RT (oda koşulları) ve AC (ortam şartları) diye adlandırılır.
WL	Belirtilen sıcaklıkta deiyonize su içerisinde tamamen batacak şekilde bekletilmesi
CP	70°C %100 nemde kataplazma
VDA	VDA 621-415'e göre döngü testi (1 döngü= 7 gün)
xh	x saat
xd	x gün

Test raporu aşağıdaki tablolara göre analiz edilir:

Not	Değerlendirme	Yapışma
1	Yapışma başarılı	>%95 kohezif ayrılma
2	Yapışma yeterli	%95 - %75 kohezif ayrılma
3	Yapışma başarısız	%75 - %25 kohezif ayrılma
4	Yapışma başarısız	%25 - %5 kohezif ayrılma
5	Yapışma başarısız	<%5 kohezif ayrılma

Sika ürünleri için ek değerlendirmeler

İndeks	Değerlendirme
TU	Tünel etkisi/köşe yapışma
NC	Yapıştırıcı tamamen kürlenmemiş
SCF	Yüzeye yakın kohezif ayrılma (yüzey görünüyor)
FS	Yapışma yüzeyinde köpük oluşumu (baloncuklanma)
BFB	Yapıştırıcıda baloncuklanma
ES	Kenar ayrılması
SCPrF	Primerin yüzeyden ayrılması
CPrF	Primerin kendi içinde ayrılması
BF	Yapıştırıcı şeridin soyma öncesi yırtılması
NT	Test edilmedi

2 TU%5

Hatanın tipini ve adhezyon kaybı oranını gösterir.

Tüm yapışma hattının, yüzey dahil, adhezyon performansını değerlendirir.

Yüzeyler için ek değerlendirmeler

İndeks	Değerlendirme
BS	Numune yüzeyinde baloncuk/delik oluşumu
SF	Yüzey hatası (kaplamasız yüzeylerin kendi içinde ayrılması)
CFPa	Boyada kohezif hata
PaIF	Boya tabakaları arasında ayrılma
PaDF	Boyanın yüzeyden ayrılması
Cor	Taban malzemede korozyon

Not:

Eğer ek bir belirtme yapılmamışsa ayrılma (adhezif ayrılma) yapıştırıcı ile yüzey arasındadır. Diğer ayrılma tipleri belirtilmelidir.

TEKNİK SERVİS RAPORU

00201-TR-00001-KBa

09.09.2025

DEXODECAM VE BOYA KİMYA SAN. TİC. A.Ş.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş. / Endüstri Hedef Pazarı

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Alsancak

Sokak No:5 Orhanlı Tuzla - 34956 İstanbul Türkiye

www.sika.com.tr

BUILDING TRUST



Yasal Uyarı:

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Geçerlilik:

Uygulama parametrelerinden en az biri değiştiğinde bu raporun geçerliliği sona erer. Her durumda, veriliş tarihinden bir sene sonra geçerliliğini yitirecektir.

TEKNİK SERVİS RAPORU

00201-TR-00001-KBa

09.09.2025

DEXODECAM VE BOYA KİMYA SAN.TİC.A.Ş.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş. / Endüstri Hedef Pazarı
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Alsancak
Sokak No:5 Orhanlı Tuzla - 34956 İstanbul Türkiye
www.sika.com.tr

BUILDING TRUST

